

TECHNICZNE & DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Lite podłogi o grubości 20 mm, z dębu europejskiego z heblowaną i postarzaną powierzchnią, bez mikrofazy na częściach wzdłużnych (brak postarzenia na zapytanie). Odpowiednie do warunków domowych oraz przestrzeni komercyjnych o wysokim natężeniu ruchu.

1. WYMIARY & TOLERANCJA

	Wymiary / Specyfikacja	Tolerancja	Rysunek
Grubość	20 mm	+/- 0,2 mm	
Szerokość	140 / 180 / 220 / 240 mm*	+/- 10 mm	
Wymiary klepek Herringbone	60x300 / 80x400 / 140x560 / 140x700 / 180x900 mm*	+/- 5 mm	
Wymiary klepek Hungarische Punt (45° / 60°)	60x300 / 80x400 / 140x560 / 140x700 / 180x900 mm*	+/- 5 mm	
Długość	Różne długości pomiędzy 1500 a 3000 mm	Max. 15% < 1500 mm	
Wygięcie poprzeczne CUP (max):	≤180 mm: 0,4 mm and > 180 mm: 0,5 mm		
Wygięcie wzdłużne BOW (max):	25 mm		
Wygięcie boczne SPRING (max):	1,5 mm		
Tolerancja grubości (max):	0,2 mm		
Tolerancja szerokości	≤ 0,2%		

* Inne wymiary na zapytanie

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE I INNE

Charakterystyka	Wymiary / Specyfikacja
Gatunek drewna	Dąb europejski
Profil:	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). Na życzenie mikrofaza również na częściach krótkich.
Waga:	20 mm grubość: około 16 kg/m ²
Klasyfikacja ogniowa	D fl – s1
Emisja formaldehydów:	E1 (najniższa klasa emisji)
Wilgotność	8 - 10 %
Klejenie	Warstwa wierzchnia jest połączona z warstwą podstawową za pomocą kleju PVAC.

3. SELEKCJA DREWNA

	Prime	Rustic A	Rustic A/B Mix	Rustic B
Dopuszczalne	<ul style="list-style-type: none"> Sęki max 15 mm Pęknięcia na powierzchni max. Lekkie różnice w odcieniach 	<ul style="list-style-type: none"> sęki otwarte wypełnione szpachlą max 40 mm pęknięcia na powierzchni max 50 mm biel max 10 mm szerokości lekkie różnice w odcieniach pęknięcia na końcach max 50 mm 	<ul style="list-style-type: none"> kombinacja z 50% Rustic A i 50% Rustic B 	<ul style="list-style-type: none"> sęki otwarte wypełnione szpachlą max 80 mm wypełnione otwarte uszkodzenia do 60 mm są dopuszczalne pęknięcia na powierzchni max 400 mm biel max 25 mm szerokości pęknięcia na końcach max 150 mm rdzeń na długości max do 50% deski defekty związane ze wzrostem drzewa max 10 mm szerokości różnice w odcieniach
Niedopuszczalne	<ul style="list-style-type: none"> biel pęknięcia na końcach ślady po owadach rdzeń wrośnięta kora defekty związane ze wzrostem drzewa uszkodzenia mechaniczne 	<ul style="list-style-type: none"> ślady po owadach rdzeń wrośnięta kora defekty związane ze wzrostem drzewa uszkodzenia mechaniczne 		<ul style="list-style-type: none"> ślady po owadach uszkodzenia mechaniczne wrośnięta kora

* Szerokości > 245 mm dostępne są tylko w selekcji Rustic A/B Mix lub Rustic B

4. DOSTĘPNE WYBARWIENIA

05. 17-wieczny Przyciemniany	06. 17-wieczny Biały	07. 17-wieczny Czarny	08. 17-wieczny Czerwony
29. 17-wieczny Szary	09. Podwójnie Przyciemniany	10. Podwójnie Przyciemniany Biały	11. Podwójnie Przyciemniany Czarny
26. Deep Smoked Naturalny	27. Deep Smoked Biały	28. Deep Smoked Czarny	12. Gotyk
13. Kawowy	14. Kawowy Czarny	15. Kawowy Mix	16. Antyczny
19. Patynowany Czerwony	20. Patynowany Czerwono-Biały	21. Patynowany Czerwono-Czarny	22. Patynowany Czerwono-Szary
23. Patynowany Szary	24. Patynowany Szary Mix	25. Czarny	30. Darlington
31. Derby	32. Durham	33. Devon	34. Swindon

* Inne wymiary na zapytanie

5. OGRZEWANIE & CHŁODZENIE PODŁOGOWE

Original Chapel Convent Castle nie jest dostosowany do ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

6. OGÓLNE INFORMACJE

Transport:

Podczas transportu produkt należy układać na płaskiej, stabilnej powierzchni, która musi być sucha. Należy zabezpieczyć produkt aby się nie przesunął lub spadł w czasie transportu.

Składowanie:

Przed montażem podłoga Chapel Parket powinna przez 48 godzin aklimatyzować się w pomieszczeniu, w którym ma zostać zamontowana. W tym czasie powinna pozostać w zamkniętym opakowaniu, należy ją ułożyć poziomo (nie pionowo), w odległości co najmniej 50 cm od ściany.

Ważne:

Z podłogą Chapel Parket należy obchodzić się z jak największą dbałością i ostrożnością.

Przed zamontowaniem podłogi, bardzo ważne jest, aby jej monter gruntownie i ostatecznie sprawdził jakość, wykończenie i kolor. Czynność ta pozwoli zapobiec zamontowaniu desek skrajnie różniących się kolorystyką, z uszkodzeniami lub innymi nieprawidłowościami. Jeśli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości co do jakości lub wykończenia produktu, należy natychmiast poinformować o tym swojego dostawcę i nie rozpoczynać montażu podłogi.

Montażysta jest zobowiązany do sprawdzenia czy podłoże i warunki panujące w pomieszczeniu są odpowiednie do zainstalowania podłogi Chapel Parket. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki w parkiecie, które są spowodowane przez podłoże, ignorowanie instrukcji oraz uszkodzenia wynikające z czynników instalacyjnych lub środowiskowych. Zanim podłoga zostanie zainstalowana, całe podłoże musi być suche, czyste i równe.

Przeznaczenie produktu i instalacja:

Podłogi Chapel Parket przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń w obszarach powierzchni domowych jak i komercyjnych.

Mimo, że podłoga jest odpowiednia do samodzielnego montażu, zalecamy instalację przez profesjonalistę. Podłogi są odpowiednie do instalacji poprzez przybijanie do płyt OSB. Jednak zalecamy klejenie bezpośrednio do posadzki elastycznym klejem. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą. Przed montażem podłogi, instalator jest zobowiązany przeprowadzić dokładną kontrolę końcową podłogi pod względem jakości, wykończenia i koloru oraz ustalenia, czy podłoże i warunki w pomieszczeniu nadają się do układania podłogi.

Wykończenie:

Podłogi Chapel Parket wykończone są specjalną warstwą ochronną, która sprawia, że są odpowiednie do użytkowania w warunkach domowych jak i przestrzeniach komercyjnych o dużym natężeniu ruchu. Ponadto podłogi są odporne na wino, piwo, colę, kawę, herbatę, soki owocowe, mleko i wodę zgodnie z normą DIN 68861 1A. Są one odporne na działanie śliny i potu, zgodnie z normą DIN 53160. Spełniają wszystkie wymagania dla zabawek dla dzieci, zgodnie z normą EN 71.

Konserwacja:

Ważne: W celu zapewnienia prawidłowego utwardzenia oleju Hardwax stosowanego w procesie produkcji, zalecamy, aby podłoga nie była poddawana zabiegom pielęgnacyjnym (myta czy olejowana) przez okres 30 dni. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zacieku, wodę należy usunąć przy pomocy miękkiej szmatki tak szybko, jak to tylko możliwe. Podłoga Chapel Parket jest wysoce odporna na zabrudzenia i działanie płynów. Jednakże, utrzymywanie podłogi w należytym stanie pozwoli znacznie przedłużyć jej żywotność. W celu utrzymania podłogi w należytym stanie należy stosować okresowo olej konserwacyjny Chapel Parket oraz do bieżącego mycia płyn do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket. W celu uzyskania bardziej kompleksowej informacji, proszę odnieść się do instrukcji konserwacji.

Wpływ wilgotności:

Posadzki z drewna litego, jako produkty w 100% Naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Jeśli wymagania dot. wilgotności nie będą przestrzegane, mogą wystąpić szczeliny i/lub wybrzuszenia, a poszczególne elementy podłogowe mogą popękać. Rezultatem skurczenia i rozkurczenia się drewna może być nawet rozwarstwienie podłogi. Naturalna praca drewna i dopasowywanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem do reklamacji. Jeśli poziom wilgotności pomieszczenia jest zbyt wysoki, należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Jeśli wilgotność jest zbyt niska (np. gdy okres osuszania był zbyt długi) zdecydowanie wskazane jest podwyższenie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. W tym celu należy użyć nawilżacza.

7. CERTYFIKATY



FSC: no SKH-COC-000031; znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej (na żądanie)



PEFC: no PEFC-SKH-COC-5017; znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej (na żądanie)



CE: no EN 14342:2013 + A1:2008; odpowiedni dla normy europejskiej



ISO 9001: Jakość zarządzania



100% Zielona produkcja