


TECHNICZNE & DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Lite podłogi o grubości 25 mm, z dębu europejskiego z heblowaną powierzchnią. Elementy z tej kolekcji cechują się wyjątkowymi rozmiarami, to podłogi XXL.

1. WYMIARY & TOLERANCJA

	Wymiary / Specyfikacja	Tolerancja	Rysunek
Grubość	25 mm całkowita grubość	+/- 0,2 mm	
Szerokość	290 / 380 mm**	+/- 10 mm	
Wymiary klepek Herringbone	Niedostępne	-	
Wymiary klepek Hungarische Punt (45° / 60°)	Niedostępne	-	
Długość	Różne długości pomiędzy 3000 a 5000 mm	Max. 15% < 3000 mm	
Wygięcie poprzeczne CUP (max):	0,5 mm		
Wygięcie wzdłużne BOW (max):	25 mm		
Wygięcie boczne SPRING (max):	1,5 mm		
Tolerancja grubości (max):	0,2 mm		
Tolerancja szerokości	≤ 0,2%		

* Inne wymiary na zapytanie

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE I INNE

Charakterystyka	Wymiary / Specyfikacja
Gatunek drewna	Dąb europejski
Profil:	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4); dla szerokości 380 mm pióro i wpust tylko na długich bokach [TG2]; bez mikrofazy na częściach wzdłużnych (GOO).
Waga:	25 mm grubość: około 18 kg/m ²
Klasyfikacja ogniowa	C fl - s1
Emisja formaldehydów:	E1 (najniższa klasa emisji)
Wilgotność	8 - 10 %

3. SELEKCJA DREWNA

	Rustic B
Dopuszczalne	- sęki otwarte wypełnione szpachlą max 80 mm - wypełnione otwarte uszkodzenia do 60 mm są dopuszczalne - pęknięcia na powierzchni max 400 mm - biel max 25 mm szerokości - pęknięcia na końcach max 150 mm - rdzeń na długości max do 50% deski - defekty związane ze wzrostem drzewa max 10 mm szerokości - różnice w odcieniach
Niedopuszczalne	- ślady po owadach - uszkodzenia mechaniczne - wrośnięta kora

* Chapel Monastery Castle dostępne są tylko w selekcji Rustic B

4. DOSTĘPNE WYBARWIEŃ

02. Naturalny	03. Naturalny Biały	04. Naturalny Brązowy	05. 17-wieczny Przyciemniany
06. 17-wieczny Biały	07. 17-wieczny Czarny	08. 17-wieczny Czerwony	09. Podwójnie Przyciemniany
10. Podwójnie Przyciemniany Biały	11. Podwójnie Przyciemniany Czarny	26. Deep Smoked Naturalny	27. Deep Smoked Biały
28. Deep Smoked Czarny			

* Inne wymiary na zapytanie

5. OGRZEWANIE & CHŁODZENIE PODŁOGOWE

Original Chapel Monastery Castle nie jest dostosowany do ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

6. OGÓLNE INFORMACJE

Transport:

Podczas transportu produkt należy układać na płaskiej, stabilnej powierzchni, która musi być sucha. Należy zabezpieczyć produkt aby się nie przesunął lub spadł w czasie transportu.

Składowanie:

Przed montażem podłoga Chapel Parket powinna przez 48 godzin aklimatyzować się w pomieszczeniu, w którym ma zostać zamontowana. W tym czasie powinna pozostać w zamkniętym opakowaniu, należy ją ułożyć poziomo (nie pionowo), w odległości co najmniej 50 cm od ścian.

Ważne:

Z podłogą Chapel Parquet należy obchodzić się z jak największą dbałością i ostrożnością.

Przed zamontowaniem podłogi, bardzo ważne jest, aby jej monter gruntownie i ostatecznie sprawdził jakość, wykończenie i kolor. Czynność ta pozwoli zapobiec zamontowaniu desek skrajnie różniących się kolorystyką, z uszkodzeniami lub innymi nieprawidłowościami. Jeśli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości co do jakości lub wykończenia produktu, należy natychmiast poinformować o tym swojego dostawcę i nie rozpoczynać montażu podłogi.

Montażysta jest zobowiązany do sprawdzenia czy podłóże i warunki panujące w pomieszczeniu są odpowiednie do zainstalowania podłogi Chapel Parquet. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki w parkiecie, które są spowodowane przez podłóże, ignorowanie instrukcji oraz uszkodzenia wynikające z czynników instalacyjnych lub środowiskowych. Zanim podłoga zostanie zainstalowana, całe podłóże musi być suche, czyste i równe.

Przeznaczenie produktu i instalacja:

Podłogi Chapel Parquet przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń w obszarach powierzchni domowych jak i komercyjnych.

Mimo, że podłoga jest odpowiednia do samodzielnego montażu, zalecamy instalację przez profesjonalistę. Podłogi są odpowiednie do instalacji poprzez przybijanie do płyt OSB. Jednak zalecamy klejenie bezpośrednio do posadzki elastycznym klejem. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą. Przed montażem podłogi, instalator jest zobowiązany przeprowadzić dokładną kontrolę końcową podłogi pod względem jakości, wykończenia i koloru oraz ustalenia, czy podłóże i warunki w pomieszczeniu nadają się do układania podłogi.

Wykończenie:

Podłogi Chapel Parquet wykończone są specjalną warstwą ochronną, która sprawia, że są odpowiednie do użytkowania w warunkach domowych jak i przestrzeniach komercyjnych o dużym natężeniu ruchu. Ponadto podłogi są odporne na wino, piwo, colę, kawę, herbatę, soki owocowe, mleko i wodę zgodnie z normą DIN 68861 1A. Są one odporne na działanie śliny i potu, zgodnie z normą DIN 53160. Spełniają wszystkie wymagania dla zabawek dla dzieci, zgodnie z normą EN 71.

Konserwacja:

Ważne: W celu zapewnienia prawidłowego utwardzenia oleju Hardwax stosowanego w procesie produkcji, zalecamy, aby podłoga nie była poddawana zabiegom pielęgnacyjnym (myta czy olejowana) przez okres 30 dni. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zacieku, wodę należy usunąć przy pomocy miękkiej szmatki tak szybko, jak to tylko możliwe. Podłoga Chapel Parquet jest wysoce odporna na zabrudzenia i działanie płynów. Jednakże, utrzymywanie podłogi w należytym stanie pozwoli znacznie przedłużyć jej żywotność. W celu utrzymania podłogi w należytym stanie należy stosować okresowo olej konserwacyjny Chapel Parquet oraz do bieżącego mycia płyn do mycia podłóg olejowanych Chapel Parquet. W celu uzyskania bardziej kompleksowej informacji, proszę odnieść się do instrukcji konserwacji.

Wpływ wilgotności:

Posadzki z drewna litego, jako produkty w 100% Naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Jeśli wymagania dot. wilgotności nie będą przestrzegane, mogą wystąpić szczeliny i/lub wybrzuszenia, a poszczególne elementy podłogowe mogą popękać. Rezultatem skurczenia i rozkurczenia się drewna może być nawet rozwarstwienie podłogi. Naturalna praca drewna i dopasowywanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem do reklamacji. Jeśli poziom wilgotności pomieszczenia jest zbyt wysoki, należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Jeśli wilgotność jest zbyt niska (np. gdy okres osuszania był zbyt długi) zdecydowanie wskazane jest podwyższenie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. W tym celu należy użyć nawilżacza.

7. CERTYFIKATY

FSC: no SKH-COC-000031; znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej (na żądanie)



PEFC: no PEFC-SKH-COC-5017; znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej (na żądanie)



CE: no EN 14342:2013 + A1:2008; odpowiedni dla normy europejskiej



ISO 9001: Jakość zarządzania



100% Zielona produkcja