


TECHNICZNE & DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Warstwowe podłogi o grubości 15 mm i 20 mm, z dębu europejskiego, z heblowaną, szczotkowaną powierzchnią oraz mikrofazą na częściach wzdłużnych. Odpowiednie do warunków domowych oraz przestrzeni komercyjnych o wysokim natężeniu ruchu.

1. WYMIARY & TOLERANCJA

	Wymiary / Specyfikacja	Tolerancja	Rysunek
Warstwa wierzchnia	~ 4 lub 6 mm dębu europejskiego	+/- 0,5 mm	 Mikrofazowane krawędzie wzdłużne Heblowana, szczotkowana i zabezpieczona powierzchnia ± 4 lub 6 mm 11 or 14 mm razem 15 lub 20 mm grubości
Podstawa	11 lub 14 mm sklejki brzozej	+/- 0,5 mm	
Grubość	15 lub 20 mm całkowita grubość	+/- 1 mm	
Szerokość	85 / 145 / 185 / 225 / 245 mm*	+/- 10 mm	
Wymiary klepek Herringbone	85x425 / 85x510 / 145x580 / 145x725 mm*	+/- 10 mm	
Wymiary klepek Chevron - francuska 45°, Hungarische Punt - węgierska 60°	85x425 / 85x510 / 145x580 / 145x725 mm*	+/- 10 mm	
Długość	Różne długości pomiędzy 1500 a 2500 mm	Max. 15% < 1500 mm	
Wygięcie poprzeczne CUP (max):	≤ 180 mm: 0,4 mm and > 180 mm: 0,5 mm		
Wygięcie wzdłużne BOW (max):	25 mm		
Wygięcie boczne SPRING (max):	1,5 mm		
Tolerancja grubości (max):	0,2 mm		
Tolerancja szerokości	≤ 0,2%		

* Inne wymiary na zapytanie

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE I INNE

Charakterystyka	Wymiary / Specyfikacja
Gatunek drewna	Dąb europejski
Profil:	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). Na życzenie mikrofaza również na częściach krótkich.
Waga:	15 mm grubość: około 11 kg/m ² 20 mm grubość: około 16 kg/m ²
Klasyfikacja ogniowa	C fl - s1
Emisja formaldehydów:	E1 (najniższa klasa emisji)
Wilgotność	10% ± 2%
Klejenie	Warstwa wierzchnia jest połączona z warstwą podstawową za pomocą kleju PVAC

3. SELEKCJA DREWNA

	Prime	Rustic A	Rustic A/B Mix	Rustic B
Dopuszczalne	- seki max 15 mm - pęknięcia na powierzchni max - różnice w odcieniach	- seki otwarte wypełnione szpachlą max 40 mm - pęknięcia na powierzchni max 50 mm - biel max 10 mm szerokości - różnice w odcieniach - pęknięcia na końcach max 50 mm	kombinacja z 50% Rustic A i 50% Rustic B	- seki otwarte wypełnione szpachlą max 80 mm - wypełnione otwarte uszkodzenia do 60 mm są dopuszczalne - pęknięcia na powierzchni max 400 mm - biel max 25 mm szerokości - pęknięcia na końcach max 150 mm - rdzeń - defekty związane ze wzrostem drzewa max 30 mm szerokości - różnice w odcieniach - wrośnięta kora do maks. 40 mm
Niedopuszczalne	- biel - pęknięcia na końcach - ślady po owadach - rdzeń - wrośnięta kora - defekty związane ze wzrostem drzewa - uszkodzenia mechaniczne	- ślady po owadach - rdzeń - wrośnięta kora - defekty związane ze wzrostem drzewa - uszkodzenia mechaniczne		- ślady po owadach - uszkodzenia mechaniczne

4. DOSTĘPNE WYBARWNIENIA

02. Elk	03. Reef	04. Gulf	05. Elsey	06. Bruce
07. Canyon	08. Bunya	29. Bryce	09. Channel	10. Clark
11. Egmont	26. Catlin	27. Joshua	28. Lion	81. Invisible
12. Brecon	13. Mesa	17. Teide	21. Broads	23. Acadia
77. Sable	79. Rago			

5. OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Chapel Parish in Between 15 mm oraz 20 mm jest przeznaczony do montażu na ogrzewaniu podłogowym pod pewnymi warunkami.

15 mm grubość:

Przewodność cieplna deski 15 mm $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

Wartość R_c – oporność przewodzenia ciepła deski 15 mm = 0.088 m² K/W

20 mm grubość:

Przewodność cieplna deski 20 mm $\lambda = 0,17 \text{ W/mK}$

Wartość R_c – oporność przewodzenia ciepła deski 20 mm = 0.118 m² K/W

W celu uzyskania więcej informacji o warunkach prosimy odwiedzić naszą stronę www.chapelparket.pl lub skontaktować się z dystrybutorem.

6. OGÓLNE INFORMACJE



Transport:

Podczas transportu produkt należy układać na płaskiej, stabilnej powierzchni, która musi być sucha. Należy zabezpieczyć produkt aby się nie przesunął lub spadł w czasie transportu.

Składowanie:

Przed montażem podłoga Chapel Parket powinna przez 48 godzin aklimatyzować się w pomieszczeniu, w którym ma zostać zamontowana. W tym czasie powinna pozostać w zamkniętym opakowaniu, należy ją ułożyć poziomo (nie pionowo), w odległości co najmniej 50 cm od ściany.

Ważne:

Z podłogą Chapel Parket należy obchodzić się z jak największą dbałością i ostrożnością.

Przed zamontowaniem podłogi, bardzo ważne jest, aby jej monterzy gruntownie i ostatecznie sprawdzili jakość, wykończenie i kolor. Czynność ta pozwoli zapobiec zamontowaniu desek skrajnie różniących się kolorystyką, z uszkodzeniami lub innymi nieprawidłowościami. Jeśli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości co do jakości lub wykończenia produktu, należy natychmiast poinformować o tym swojego dostawcę i nie rozpoczynać montażu podłogi.

Montażysta jest zobowiązany do sprawdzenia czy podłóże i warunki panujące w pomieszczeniu są odpowiednie do zainstalowania podłogi Chapel Parket. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki w parkiecie, które są spowodowane przez podłóże, ignorowanie instrukcji oraz uszkodzenia wynikające z czynników instalacyjnych lub środowiskowych. Zanim podłoga zostanie zainstalowana, całe podłóże musi być suche, czyste i równe.

Przeznaczenie produktu i instalacja:

Podłogi Chapel Parket przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń w obszarach powierzchni domowych jak i komercyjnych.

Mimo, że podłoga jest odpowiednia do samodzielnego montażu, zalecamy instalację przez profesjonalistę. Podłogi są odpowiednie do instalacji poprzez przybijanie do płyt OSB. Jednak zalecamy klejenie bezpośrednio do posadzki elastycznym klejem. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą. Przed montażem podłogi, instalator jest zobowiązany przeprowadzić dokładną kontrolę końcową podłogi pod względem jakości, wykończenia i koloru oraz ustalenia, czy podłóże i warunki w pomieszczeniu nadają się do układania podłogi.

Wykończenie:

Podłogi Chapel Parket wykończone są specjalną warstwą ochronną, która sprawia, że są odpowiednie do użytkowania w warunkach domowych jak i przestrzeniach komercyjnych o dużym natężeniu ruchu. Ponadto podłogi są odporne na wino, piwo, colę, kawę, herbatę, soki owocowe, mleko i wodę zgodnie z normą DIN 68861 1A. Są one odporne na działanie śliny i potu, zgodnie z normą DIN 53160. Spełnia wszystkie wymagania dla zabawek dla dzieci, zgodnie z normą EN 71.

Konserwacja:

Ważne: W celu zapewnienia prawidłowego utwardzenia oleju Hardwax stosowanego w procesie produkcji, zalecamy, aby podłoga nie była myta przez okres 21 dni. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zacieku, wodę należy usunąć przy pomocy miękkiej szmatki tak szybko, jak to tylko możliwe. Podłoga Chapel Parket jest wysoce odporna na zabrudzenia i działanie płynów. Jednakże, utrzymywanie podłogi w należyłym stanie pozwoli znacznie przedłużyć jej żywotność. W celu utrzymania podłogi w należyłym stanie należy stosować okresowo olej konserwacyjny Chapel Parket oraz do bieżącego mycia płyn do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket. W celu uzyskania bardziej kompleksowej informacji, proszę odnieść się do instrukcji konserwacji.

Wpływ wilgotności:

Wilgoć powoduje kurczenie się, pęcznienie i odkształcanie drewna. Mogą wystąpić pęknięcia i/lub wygięcia, a poszczególne elementy parkietu mogą pękać lub podłoga może nawet rozwarstwiać się w wyniku dużej zmiany zawartości wilgoci w drewnie. Aby tego uniknąć, używaj wilgotnej szmatki lub mopa do czyszczenia podłogi (nigdy mokrego!) i ogranicz ilość wody. Wymagany poziom wilgotności powietrza powinien kształtować się na poziomie 45-65 % a temperatura w przedziale 18 do 24 stopni Celsjusza. Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu jest zbyt wysoki, zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza. Jeśli poziom wilgotności jest zbyt niski, na przykład w przypadku długiego okresu suszy, zdecydowanie zaleca się zwiększenie poziomu wilgotności w pomieszczeniu za pomocą nawilżacza. Podczas korzystania z ogrzewania podłogowego należy postępować zgodnie ze specjalnymi instrukcjami.

7. CERTYFIKATY



FSC: no SKH-COC-000031; znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej (na żądanie)



PEFC: no PEFC-SKH-COC-5017; znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej (na żądanie)



CE: no EN 14342:2013 + A1:2008; odpowiedni dla normy europejskiej



ISO 9001: Jakość zarządzania



100% Zielona produkcja