


Origineel Chapel Parket

Selekcja drewna



Prime




Dopuszczalne

- Sęki do maks. 15 mm
- Pęknięcia do maks. 20 mm
- Różnice w odcieniach
- Sporadycznie występująca zdrowa biel *

Niedopuszczalne

- Pęknięcia końcowe
- Uszkodzenia spowodowane przez owady
- Rdzeń środkowy
- Wrośnięta kora
- Defekty związane ze wzrostem drzewa
- Uszkodzenia mechaniczne

Rustic A




Dopuszczalne

- Sęki otwarte wypełnione szpachlą do maks. 40 mm
- Pęknięcia na powierzchni do maks. 50 mm
- Różnice w odcieniach
- Biel do maks. 15 mm szerokości *
- Pęknięcia na końcach do maks. 50 mm

Niedopuszczalne

- Uszkodzenia spowodowane przez owady
- Wrośnięta kora
- Rdzeń środkowy
- Defekty związane ze wzrostem drzewa
- Uszkodzenia mechaniczne

Rustic A/B Mix




Dopuszczalne

- kombinacja z $\pm$ 50% Rustic A i 50% Rustic B

Niedopuszczalne

Rustic B



Dopuszczalne

- Sęki otwarte wypełnione szpachlą do maks. 80 mm
- Wypełnione otwarte uszkodzenia do 60 mm
- Pęknięcia na powierzchni do maks. 400 mm
- Biel do maks. 25 mm szerokości *
- Rdzeń środkowy
- Defekty związane ze wzrostem drzewa maks. 30 mm
- Różnice w odcieniach
- Pęknięcia końcowe do maks. 150 mm
- Wrośnięta kora do maks. 40 mm

Niedopuszczalne

- Uszkodzenia spowodowane przez owady
- Uszkodzenia mechaniczne

* Procesy zmieniające kolor drewna nie wpływają na biel dębową, nie zmieniają jej koloru. Wybierając w szczególności podłogi modyfikowane o ciemnych odcieniach należy mieć świadomość, iż bielaste części drewna pozostaną jaśniejsze.

Dopuszczalne jest 3% danej podłogi w innej selekcji