



SELEKCJA DREWNA PODŁÓG CHAPEL PARKET

2026

OPIs	DOPUSZCZALNE	NIEDOPUSZCZALNE
DĄB PRIME	- sęki max 15 mm - pęknięcia na powierzchni max 20 mm - różnice w odcieniach - sporadycznie występująca zdrowa biel *	- pęknięcia na końcach - chodniki owadzie - rdzeń środkowy - wrośnięta kora - defekty związane ze wzrostem drzewa - uszkodzenia mechaniczne
DĄB RUSTIC A	- sęki otwarte wypełnione szpachlą max 40 mm - pęknięcia na powierzchni max 50 mm - biel - max 15 mm szerokości * - różnice w odcieniach - pęknięcia na końcach max 50 mm	- chodniki owadzie - rdzeń środkowy - wrośnięta kora - defekty związane ze wzrostem drzewa - uszkodzenia mechaniczne
DĄB RUSTIC B	- sęki otwarte wypełnione szpachlą max 80 mm - wypełnione otwarte uszkodzenia max 60 mm - pęknięcia na powierzchni max 400 mm - biel max 25 mm szerokości * - pęknięcia na końcach max 150 mm - rdzeń na długości max do 50% deski - defekty związane ze wzrostem drzewa max 30 mm szerokości - różnice w odcieniach - wrośnięta kora do maks 40 mm	- chodniki owadzie - uszkodzenia mechaniczne
DĄB RUSTIC A/B Mix	kombinacja z $\pm$ 50% Rustic A i 50% Rustic B	
DĄB RUSTICAL FOREST	- sęki otwarte wypełnione szpachlą max 80 mm - wypełnione otwarte uszkodzenia max 80 mm - pęknięcia na powierzchni - biel bez ograniczeń * - pęknięcia na końcach max 150 mm - rdzeń - defekty związane ze wzrostem drzewa - duże różnice w odcieniach - wrośnięta kora	- chodniki owadzie - uszkodzenia mechaniczne

* Procesy zmieniające kolor drewna nie wpływają na biel dębową, nie zmieniają jej koloru. Wybierając w szczególności podłogi modyfikowane o ciemnych odcieniach należy mieć świadomość, iż bielaste części drewna pozostaną jaśniejsze.

Dopuszczalne jest 3% danej podłogi w innej selekcji